

ИНСТРУКЦИЯ NANO-FIX ANTICOR

Подготовка поверхности

Удалить: жир, грязь и соль – любым органическим растворителем; рыхлую ржавчину и легко снимающееся старое лакокрасочное покрытие – металлической щеткой или любым другим подходящим способом.

Внимание! Слой ржавчины до 100 мкм (0,1 мм) может оставаться на поверхности, не ухудшая качество грунтования.

Подготовка грунтовки

Выдерживать при комнатной температуре, тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом, скипидаром или их смесью.

Нанесение

Кистью, валиком, распылителем, окунанием тонким сплошным слоем без пропусков и подтеков.

Покрывные материалы

NANO-FIX «Anticor» совместим практически с любыми видами лакокрасочных материалов. Содержащие ацетон эмали наносятся тонким слоем после горячей сушки грунтовки (100-110 °С).

Внимание! NANO-FIX «Anticor» может использоваться как самостоятельное покрытие при нанесении в 2 - 3 слоя.