

ХАРАКТЕРИСТИКИ «NANO-FIX PRIMER»

Наименование показателя	Значение
Внешний вид и цвет покрытия	Однородное, глянцевое, желтоватого цвета, оттенок не нормируется
Условная вязкость во ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм)	При температуре (20±2)°С от 13 до 24 секунд
Массовая доля нелетучих веществ	40,5-60 %
Время высыхания до степени 3	При температуре (20±2)°С не более 1 часа
Способ нанесения	Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть или валик
Расход на 1 слой	65-100 г/м ²
Рекомендуемая толщина	0,08-0,15 мм
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Очистка инструментов	Растворители: Р-4, Р-5, 646, 647, 648