

Технические характеристики «NANO-FIX STRONG»

Наименование показателя (ед.изм.)	Величина
Внешний вид покрытия	Глянцевое, ровное, однородное
Цвет покрытия	Прозрачный (допускается желтоватый)
Эластичность пленке при изгибе (мм)	1,2
Стойкость покрытия к кипячению при температуре воды от +97 °С до +103°С за 40 часов	Без изменений
Стойкость покрытия к статическому воздействию дизельного топлива за 96 часов	Без изменений
Стойкость покрытия к статическому воздействию 15% водного раствора хлористого натрия за 96 часов	Без изменений
Стойкость покрытия к статическому воздействию 15% водного раствора серной кислоты за 96 часов	Без изменений
Адгезия покрытия по силе отрыва (МПа): - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности - к стали	17 16 10
Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40°С до +60°С	Без изменений
Стойкость покрытия к воздействию температуры +190 °С за 1 час	Без изменений
Водопоглощение при капиллярном подсосе (г/м ²): - через 1 час - через 24 часа	0,004 0,017
Морозостойкость покрытия (циклов)	120
Долговечность в условиях умеренно-холодного климата (не менее)	15 лет
Линейное удлинение (%)	71
Температура транспортировки (°С)	-40...+40
Температура хранения (°С)	+5...+40
Температура нанесения (°С)	-30...+40
Температура эксплуатации (°С)	-70...+180